

ルースレイ50NW-EX

(ルースレイ50NW-EX・ルミナス)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠敷きビニル床タイル。



品種	置敷きビニル床タイル FOA	
価格 (税抜き価格)	9,800円/㎡	24,500円/ケース
全厚	5mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング	
寸法	500mm×500mm(面取無)	
梱包	10枚/ケース(2.50㎡)	重量 22.0kg/ケース



用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

防災 防災性能試験番号 E2160122

工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	40~60g/㎡
	乾燥した モルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	60~100g/㎡
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/㎡
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・ 東り低臭USセメント	360g/㎡
		エボグレーST	400g/㎡ (A液・B液混合後)

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
- 二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地/パネルとルースレイタイルの目地を半分程度ずらして施工します。(またぎ貼り・1/2スライド工法)
- 室温10℃以上での施工をおすすめします。
- 室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
- 下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れる場合があります。
- 下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア(下地)が平滑である事をご確認下さい。

市松貼り 流し貼り



◀ 市松貼り、流し貼りどちらもお使いいただけます。

<メンテナンス>

※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

<ご注意>

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を526頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み

※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得しています。


※ルースレイ50NW-EX(ルースレイ50NW-EX・ルミナス)は、意匠性付与に関する特許を取得しています。

■電気特性 23℃ 25%RH

	電気的特性試験 JIS A 1454 準拠		人体帯電圧(kV) JIS L 1021-16 準拠 合成ゴム底 並足
	表面電気抵抗値(Ω)	体積電気抵抗値(Ω)	
一般ビニル床タイル	2.0×10^{12}	1.0×10^{11}	3.0超
ルースレイ50NW-EX	1.2×10^{10}	3.8×10^9	0.3

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意ください。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。



TTN3801

シロガネ



TTN3802

シロガネ

LUMINOUS

SIROGANE シロガネ(白銀)

金属でありながら温かみのある光沢を放つ
白銀の魅力を表現しています。



流し貼り



TTN3802



ImageFit



製品サイト



抗ウイルス