

ルースレイ50NW-EX

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠置敷きビニル床タイル。



品種	置敷きビニル床タイル FOA	
価格 (税抜き価格)	9,200円/㎡	18,408円/ケース
全厚	5mm 高耐久UV樹脂 (EX仕様) コーティング	
寸法	333.3mm×500mm (四面R面取)	
梱包	12枚/ケース (2.0㎡)	重量 17.6kg/ケース



用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

防災 防災性能試験番号 E2160122

工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	40~60g/㎡
	乾燥した モルタル・木造床 (合板など)	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	60~100g/㎡
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/㎡
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・ 東リ低臭USセメント	360g/㎡
		エボグレーST	400g/㎡ (A液・B液混合後)

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
- 二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地を1/3程度ずらして施工します。(またぎ貼り・1/3スライド工法)
- 室温10℃以上での施工をおすすめします。
- 室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
- 若干寸法にバラツキがあります。施工の際にはご注意ください。
- 下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れる場合があります。
- 下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア (下地) が平滑である事をご確認下さい。

流し貼り ブリック貼り



◀ 流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。

<メンテナンス>

※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

<ご注意>

- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を526頁に記載しております。ご参照下さい。

※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得しています。



天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を再現しています。

◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

■電気特性 23℃ 25%RH

	電气的特性試験 JIS A 1454 準拠		人体帯電圧 (kV) JIS L 1021-16 準拠 合成ゴム底 並足
	表面電気抵抗値 (Ω)	体積電気抵抗値 (Ω)	
一般ビニル床タイル	2.0×10 ¹²	1.0×10 ¹¹	3.0超
ルースレイ50NW-EX	1.2×10 ¹⁰	3.8×10 ⁹	0.3

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意ください。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。



ブリック貼り



TTN3605



ImageFit



製品サイト



抗ウイルス