



シルバーエフェクト




NS4857 ● 溶接棒 NSYO4857
ジョイントシールド NSJS4857FU/EK

モルタル



NS4851 ● 溶接棒 NSYO4851
ジョイントシールド NSJS4851FU/EK


スレート




NS4840 ● 溶接棒 NSYO4840
ジョイントシールド NSJS4840FU/EK



NS4841 ● 溶接棒 NSYO4841
ジョイントシールド NSJS4841FU/EK




NS4842 ● 溶接棒 NSYO4842
ジョイントシールド NSJS4842FU/EK



NS4844 ● 溶接棒 NSYO4844
ジョイントシールド NSJS4844FU/EK

クラシックマーブル




NS4852 ● 溶接棒 NSYO4852
ジョイントシールド NSJS4852FU/EK

テラゾー




NS4854 ● 溶接棒 NSYO4854
ジョイントシールド NSJS4854FU/EK




NS4855 ● 溶接棒 NSYO4855
ジョイントシールド NSJS4855FU/EK

トラバーチン




NS4856 ● 溶接棒 NSYO4856
ジョイントシールド NSJS4856FU/EK

サンド



NS4821 ● 溶接棒 NSYO4821
ジョイントシールド NSJS4821FU/EK



NS4822 ● 溶接棒 NSYO4822
ジョイントシールド NSJS4822FU/EK



NS4823 ● 溶接棒 NSYO4823
ジョイントシールド NSJS4823FU/EK

モダンマーブル



NS4853 ● 溶接棒 NSYO4853
ジョイントシールド NSJS4853FU/EK
石幅:約15cm

シャイクロス



NS4860 ● 溶接棒 NSYO4860
ジョイントシールド NSJS4860FU/EK



NS4861 ● 溶接棒 NSYO4861
ジョイントシールド NSJS4861FU/EK



NS4862 ● 溶接棒 NSYO4862
ジョイントシールド NSJS4862FU/EK

ナチュラルオーク



NS4815 ● 溶接棒 NSYO4815
ジョイントシールド NSJS4815FU/EK
板幅:約15cm



NS4816 ● 溶接棒 NSYO4816
ジョイントシールド NSJS4816FU/EK
板幅:約15cm



NS4817 ● 溶接棒 NSYO4817
ジョイントシールド NSJS4817FU/EK
板幅:約15cm

■防滑性 JIS A 1454 滑り性試験準拠 合成ゴム底靴

	C.S.R 値		評価
	乾燥した状態	水+ダスト状態	
消臭NSTフレNW	0.74	0.48	A

※防滑性商品:防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、水+ダスト時の防滑性に配慮した商品。
※詳細は11頁をご参照下さい。

■耐動荷重性

消臭NSTフレNW	ランク	膨れが生じるまでの時間	
		一次試験	二次試験
	A	180分以上	30分未満

※耐動荷重性あり:ランクSまたはA
接着剤:エポグレーS(一次試験・二次試験共通)
一次試験:耐キャスト試験(JIS A 1454準拠)
車輪:直径110mm・幅50mm・鉄製 荷重:2000N(約900N/cm²)
二次試験:東リ独自試験
車輪:直径46mm・幅20mm・鉄製 荷重:2000N(約2700N/cm²)

※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。



NS4815/NS4860