

# 接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。  
 ※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安としています。  
 ※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

| 種類                          | アクリル樹脂系   |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|---|--|
|                             | エマルション形   |   |   |  |
| 品名                          | エコAR巾木糊   | エコGAセメント  | エコGAセメントEX  | LAYセメント  |
| 特記                          | <b>新発売</b> 巾木用接着剤   | ピールアップ形接着剤  | ピールアップ形接着剤  | LAYフローリング施工に最適な粘着剤<br>ピールアップ形接着剤   |
|                             |    |    |   |   |
| 価格<br>(税抜き価格)               | 中 9,800円/缶<br>小 5,200円/缶<br>小 17,600円/ケース(4缶) プラはけ<br>パック 6,000円/ケース(4パック)  | 大 26,400円/缶<br>小 6,200円/缶<br>小 32,400円/ケース(6缶)<br>パック 7,000円/ケース(4パック)  | 大 22,000円/缶   | 6,200円/缶 専用はけ  |
| 缶容量<br>規格                   | 中 9kg<br>小 3kg<br>パック 1kg   | 大 18kg<br>小 3kg<br>パック 1kg  | 大 15kg  | 3kg  |
| 外観                          | 白色 ペースト状  | 乳白色 ペースト状   | 乳白色 ペースト状   | 乳白色 ペースト状  |
| 標準手配量<br>(採用時の目安)           | 0.33kg/m <sup>2</sup><br>高さ6cmの巾木の場合:20g/m  | 吸水性下地 0.06~0.10kg/m <sup>2</sup><br>非吸水性下地 0.04~0.06kg/m <sup>2</sup>   | 吸水性下地 0.06~0.10kg/m <sup>2</sup><br>非吸水性下地 0.04~0.06kg/m <sup>2</sup>   | 吸水性下地 0.06~0.10kg/m <sup>2</sup><br>非吸水性下地 0.04~0.06kg/m <sup>2</sup>  |
|                             |   | 約180~300m <sup>2</sup>  | 約150~250m <sup>2</sup>  | 約30~50m <sup>2</sup> (吸水性下地)<br>約50~75m <sup>2</sup> (非吸水性下地)  |
| 施工可能<br>面積(m <sup>2</sup> ) | 大 —   | 約180~300m <sup>2</sup>  | 約150~250m <sup>2</sup>  | —  |
|                             | 中 約27m <sup>2</sup>   | —   | —   | —  |
|                             | 小 約9m <sup>2</sup>  | 約30~50m <sup>2</sup>  | —   | 約30~50m <sup>2</sup> (吸水性下地)<br>約50~75m <sup>2</sup> (非吸水性下地)  |
|                             | パック 約3m <sup>2</sup>  | 約10~16m <sup>2</sup>  | —   | —  |
| 待ち時間<br>(採用時の目安)            | 5~20分   | 接着剤が半透明になるまで<br>20~60分  | 接着剤が半透明になるまで<br>20~60分  | 接着剤が半透明になるまで<br>目安:気温23℃のとき30分程度<br>気温5℃のとき60~90分程度  |
| 貼付可能時間<br>(採用時の目安)          | 10~30分  | —   | —   | —  |
| 適用下地<br>(D.MODE測定値)         | グレードI(水分指標8%以下)   | グレードI(水分指標8%以下)<br>フリーアクセスフロア   | グレードI(水分指標8%以下)<br>フリーアクセスフロア   | グレードI(水分指標8%以下)  |
| 主な<br>適用製品                  | ソフト巾木・ロング巾木・<br>防汚抗菌ワイド巾木・ササラ巾木・<br>ウェーブ巾木・ビニル床材の壁面<br>施工用(巻上げ部、蹴込み部)   | ファブテックタイル<br>タイルカーペット<br>置き敷きビニル床タイル  | ファブテックタイル<br>タイルカーペット<br>置き敷きビニル床タイル  | LAYフローリング専用  |
| 特長                          | 強い初期粘着力と、巾木の目地スキ<br>の抑制力に優れる。<br>待ち時間が短く、素早く貼付け作業<br>を行う事ができる。<br>ソフト巾木・ロング巾木の出隅も施工<br>可能。<br>防汚抗菌ワイド巾木、ウェーブ巾木<br>の出隅は、CRセメントをお使い下さい。<br>非引火性 | ピールアップ形接着剤。<br>初期粘着力に優れる。<br>強いズレ抵抗性を持つ。<br>再接着力あり。<br>非引火性   | 強粘着のピールアップ形接着剤。<br>乾燥した下地・フリーアクセスフロア<br>に最適。初期粘着力に優れる。<br>強いズレ抵抗性を持つ。<br>再接着力あり。<br>非引火性  | LAYセメントに、専用はけ・専用治<br>具・施工要領書をセットしている。<br>(専用はけ・専用治具は、構造に関す<br>る特許を取得しています。)  |
| ホルムアルデヒド<br>放散量区分           | JIS F☆☆☆☆   | JIS F☆☆☆☆   | JAIA F☆☆☆☆  | JAIA F☆☆☆☆   |
| 保管                          | 直接日光のあたらない場所。<br>(5℃~35℃)   | 直接日光のあたらない場所。<br>(5℃~35℃)   | 直接日光のあたらない場所。<br>(5℃~35℃)   | 直接日光のあたらない場所。<br>(5℃~35℃)  |
| ご注意                         | 耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿<br>気のおそれのある壁面では使用不可。<br>夏場は接着剤の乾燥にご注意下さい。<br>詳細は533頁参照。<br>有効期間:12ヶ月   | 湿気のおそれのあるモルタル床では<br>使用不可。<br>ピールアップ性をあげるために、接着剤<br>が半透明になり始めてから貼付開始。<br>※フェルトパッキング製品の接着剤<br>塗布量は、一般的な塩ビパッキング<br>製品の1.5倍程度が目安となります。<br>詳細は533頁参照。<br>有効期間:12ヶ月 | 湿気のおそれのあるモルタル床では<br>使用不可。<br>ピールアップ性をあげるために、接着剤<br>が半透明になり始めてから貼付開始。<br>※フェルトパッキング製品の接着剤<br>塗布量は、一般的な塩ビパッキング<br>製品の1.5倍程度が目安となります。<br>詳細は533頁参照。<br>有効期間:12ヶ月 | 専用はけを使用し、糊山が出ないよ<br>うに施工する。<br>接着剤は、半透明になってから施工<br>する。<br>早く乾かせたい場合は風をあてる。<br>耐湿(水)性がないため、湿気のおそ<br>れのある下地には使用しない。<br>詳細は533頁参照。<br>有効期間:12ヶ月 |
| 集積限度                        | —   | —   | —   | —  |
| 品番コード                       | 中 ARTHC-M<br>小 ARTHC-S<br>小ケース ARTHC-CA<br>パック AR4V-CA  | 大 EGAC-L<br>小 EGAC-S<br>小ケース EGAC-CA<br>パック(4パック) EGAC4V-CA   | 大 GACEX-L   | LAYC-3   |

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS(日本産業規格) JAIA(日本接着剤工業会)  
 ※適用下地のグレードについては493頁をご参照下さい。  
 ※●印は集積限度です。詳しくは556頁をご参照下さい。

●ご注文について: 表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

接着剤

接着剤