

接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
 ※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
 ※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種 類	ビニル共重合樹脂系	ウレタン樹脂系		
	溶剤形			
品 名	巾木糊	USセメント	東リ低臭USセメント	US200
特 記	巾木・壁面接着専用接着剤	耐湿工法用接着剤	低臭タイプ	エコノミー版接着剤
				
価 格 (税抜き価格)	中 9,000円/缶 小 6,000円/缶 小 20,700円/ケース(4缶) プラはけ	大 32,000円/缶 両面はけ 中 18,000円/缶 小 8,800円/缶 小 31,200円/ケース(4缶)	大 33,000円/缶 両面はけ 中 20,000円/缶	大 22,000円/缶 両面はけ
缶容量 規 格	中 9kg 小 4kg	大 18kg 中 9kg 小 3kg	大 18kg 中 9kg	大 16kg
外 観	濃灰色 ペースト状	灰白色 ペースト状	灰褐色 ペースト状	淡灰色 ペースト状
標準手配量 (採用時の目安)	0.36kg/㎡ 高さ6cmの巾木の場合:22g/m	0.36kg/㎡	0.36kg/㎡	0.36kg/㎡
施工可能 面積(㎡)	大	約50㎡	約50㎡	約45㎡
	中	約25㎡	約25㎡	—
	小	約11㎡	約8㎡	—
	バック	—	—	—
待ち時間 (採用時の目安)	5分	20～30分	夏(25～30℃)20～30分 冬(5～10℃)30～40分	20～30分
貼付可能時間 (採用時の目安)	5～30分	20～80分	夏(25～30℃)20～50分 冬(5～10℃)30～120分	20～60分
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードI(水分指標8%以下)	グレードI・グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI・グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI・グレードIIa (水分指標10%未満)
主 な 適用製品	巾木 ビニル床材壁面接着用	ビニル床タイル タフテックタイル ビニル床シート全般 (一部機能性床材を除く) プラート・プラートF ビニル床材耐湿工法用接着剤 床暖房対応接着剤	ビニル床タイル全般(一部除く) ビニル床シート(一部除く) ビニル床材耐湿工法用接着剤	ビニル床タイル全般 (一部機能性床材を除く) ビニル床シート全般 (一部機能性床材を除く) タフテックタイル ビニル床材耐湿工法用接着剤
	特 長	粘着力が強い。 立ち上がり面での糊の垂れ下がりが ない。 速乾性。	初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた粘着力を示す。 床暖房対応。一液型。	耐湿工法用接着剤。 低臭型。一液型。
ホルムアルデヒド 放散量区分	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆
保 管	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)
ご 注 意	火気厳禁 貼付可能時間が長い。 開缶時上澄み液がある場合、缶内で 上下によく混合してから使用する。 詳細は533頁参照。	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間 以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。 開缶後は速やかに使用する。 詳細は533頁参照。	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間 以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。開缶後は速 やかに使用する。一部の機能性床材・ プラートには使用不可。耐動荷重性 が要求される場所には使用不可。 詳細は533頁参照。	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間 以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。開缶後は速 やかに使用する。一部の機能性床材・ プラートには使用不可。耐動荷重性 が要求される場所には使用不可。 詳細は533頁参照。
	有効期間:12ヶ月	有効期間:6ヶ月	有効期間:6ヶ月	有効期間:6ヶ月
集積限度	●●●●●中111缶	●●●●●大55缶	●●●●●大155缶	●●●●●大62缶
品番コード	中 NTHC-M 小 NTHC-4 小ケース NTHC-CA	大 NUSC-L 中 NUSC-M 小 NUSC-S 小ケース NUSC-CA	大 TUSC-L 中 TUSC-M	大 US200-L

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS(日本産業規格)JAIA(日本接着剤工業会)
 ※適用下地のグレードについては493頁をご参照下さい。
 ※●印は集積限度です。詳しくは556頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。