

接着剤

種 類	ウレタン樹脂系		エポキシ樹脂系	
	溶剤形			
品 名	US300S	US300T	エポグレーST	エポグレーS
特 記	耐湿工法用接着剤	耐湿工法用接着剤	汎用性の高い 耐湿工法用接着剤	強度の優れた耐湿工法用接着剤 耐動荷重性用接着剤
				
価 格 (税抜き価格)	大 22,500円／缶	大 22,500円／缶	大 28,000円/セット 両面はけ 小 8,600円/セット	中 23,000円/セット 両面はけ 小 11,500円/セット
缶容量 規 格	大 16kg	大 16kg	大 16kgセット (A液8kg・B液8kg) 小 4kgセット (A液2kg・B液2kg)	中 10kgセット (A液5kg・B液5kg) 小 4kgセット (A液2kg・B液2kg)
外 観	灰白色 ペースト状	灰色 ペースト状	A液:淡灰色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状	A液:灰白色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状
標準手配量 (採用時の目安)	0.36kg/㎡	0.36kg/㎡	0.40kg/㎡ (A液・B液混合後)	0.40kg/㎡ (A液・B液混合後)
施工可能 面積 (㎡)	大	約45㎡	約45㎡	約40㎡ (A液・B液混合後)
	中	—	—	—
	小	—	—	約25㎡ (A液・B液混合後)
	バック	—	—	約10㎡ (A液・B液混合後)
待ち時間 (採用時の目安)	夏 (25～30℃) 10～20分 冬 (5～10℃) 10～20分	夏 (25～30℃) 10～20分 冬 (5～10℃) 20～30分	20分	夏 (25～30℃) 20分 冬 (5～10℃) 30分
貼付可能時間 (採用時の目安)	夏 (25～30℃) 10～40分 冬 (5～10℃) 10～40分	夏 (25～30℃) 10～50分 冬 (5～10℃) 20～80分	夏 (25～30℃) 20～60分 冬 (5～10℃) 20～120分	夏 (25～30℃) 20～50分 冬 (5～10℃) 30～180分
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードⅠ・グレードⅡa (水分指標10%未満)	グレードⅠ・グレードⅡa (水分指標10%未満)	グレードⅠ・グレードⅡa (水分指標10%未満)	グレードⅠ・グレードⅡa (水分指標10%未満)
主 な 適用製品	ビニル床シート (一部除く)・ ハノーク カーペット・東リ 面木・ NSセパレーン・NSバス・NSバス蓋付	ビニル床タイル (一部を除く) タフテックタイル ファブテックタイル	タフテックタイル・フリータイル・アリーナフィット・ 耐業スーパーKシートNW・ 耐業スーパーKシートエクセラNW・ 帯電防止フロアリウム・ NSフラッティ・NSアクアトレッド・ ファクトリウム ケミ・ニュースタンロード・ 消臭NSTフレNW・ NSバス・NSバス蓋付	SGタイル・ブラート ブラートF・オペリウム ファクトリウム ケミ 耐動荷重性を必要とする製品
	ビニル床材 (シート) 耐湿工法用接着剤 床暖房対応接着剤	ビニル床材 (タイル) 耐湿工法用接着剤 床暖房対応接着剤	ビニル床材耐湿工法用接着剤	床暖房対応接着剤
特 長	初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 待ち時間が短く、素早く貼付け作業 を行う事ができる。ビニル床シートに 優れた接着力を示す。一液型。	初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 貼付可能時間が長く、貼付け作業が 多い現場でも安心して使用できる。 一液型。	耐湿工法用接着剤として、ビニル系の ほとんどの床材に適用可能。 二液型。	強力耐湿工法用接着剤。 耐動荷重性。 床暖房対応。 二液型。
ホルムアルデヒド 放散量区分	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆
保 管	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)
ご 注 意	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。 開缶後は速やかに使用する。 ビニル床タイル等一部の床材には使用不可。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヶ月	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。 開缶後は速やかに使用する。 ビニル床シート等は使用不可。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヶ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶毎に 攪拌後、二液を等量で充分に (色が均一になるまで) 混ぜ合わせる。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヶ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶毎に 攪拌後、二液を等量で充分に (色が均一になるまで) 混ぜ合わせる。 溶剤による膨れを生じる事があるのでガス抜き、待ち時間を厳守。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヶ月
集積限度	●●●●大62缶	●●●●大62缶	●●●●大62セット	●中28セット
品番コード	大 US300S-L	大 US300T-L	大 小 NSTEP-L NSTEP-S	中 小 SEP-M SEP-S

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS (日本産業規格) JAIA (日本接着剤工業会)

※適用下地のグレードについては493頁をご参照下さい。

※●印は集積限度です。詳しくは556頁をご参照下さい。

●ご注文について: 表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

接着剤

接着剤