

接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
 ※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
 ※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種 類	エポキシ樹脂系		ゴム系	
	溶剤形		ラテックス形	溶剤形
品 名	導電エポグレー	バスナセメントEPO	エコロイヤルセメント	CRセメント
特 記	アース工法用 短絡部専用接着剤	バスナフローレ・バスナアルティ・ バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤	汎用性のある経済的な 接着剤	巾木の出隅用接着剤
				
価 格 (税抜き価格)	小 11,500円/セット	大 35,000円/セット 小 11,500円/ケース (1kgセット4個)	大 9,200円/缶 JISはけ 中 6,300円/缶 小 4,600円/缶 小 15,000円/ケース(4缶) バック 5,000円/ケース(4バック)	小 5,400円/缶 小 18,500円/ケース(4缶)
缶容量 規 格	小 2kgセット(A液1kg・B液1kg)	大 16kgセット(A液8kg・B液8kg) 小 1kgセット(4個) (A液0.5kg・B液0.5kg)	大 18kg 中 9kg 小 4kg バック 1kg	小 3kg
外 観	A液:濃黒色 ペースト状 B液:淡黒色 ペースト状	A液:淡灰色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状	黄白色 ペースト状	黄褐色 粘稠液
標準手配量 (採用時の目安)	0.40kg/m ² (A液・B液混合後)	0.40kg/m ² (A液・B液混合後)	0.33kg/m ²	0.50kg/m ² (両面塗布)
施工可能 面積(m ²)	大	約40m ² (A液・B液混合後)	約55m ²	—
	中	—	約27m ²	—
	小	約5m ² (A液・B液混合後)	約12m ²	約6m ²
	バック	—	約3m ²	—
待ち時間 (採用時の目安)	20分	20分	5～20分	接着剤塗布後、充分溶剤をとばし、指触 乾燥後貼付。
貼付可能時間 (採用時の目安)	夏(25～30℃)20～60分 冬(5～10℃)20～120分	夏(25～30℃)20～60分 冬(5～10℃)20～120分	5～60分	30～100分
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードI・グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI・グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI(水分指標8%以下) 吸水性のある下地	グレードI(水分指標8%以下)
主 な 適用製品	アースリუმのアース工法での 短絡部専用接着剤	バスナフローレ バスナアルティ バスナリアルデザイン ラバナ	コンポジションタイル全般 (スレートスクエア・ストレイン・バイオミックス トーン・ダイナミックストーン・モクリン・ヴィアー レ・リノスタ・ピエスタ・フリータイルを除く) ビニル床シート (機能性床材の一部、及び単層 ビニル床シートを除く)	巾木(スタイル巾木を除く) 腰壁シートの出隅用 (ファブテック腰壁を除く) ラバータイルの壁面施工用 カーペットの壁面(立上り部) 施工用の接着剤
特 長	電気抵抗値10 ⁸ Ω以下の優れた導電 性能をもつ接着剤。 二液型。	浴室用床シートバスナフローレ、バス ナアルティ、バスナリアルデザイン、ラ バナに適用。 防カビ仕様。 二液型。	塗布性に優れる。 粘着力が強い。 圧着後の納まりがよい。 非引火性	瞬間的に強力な接着力が得られる。
ホルムアルデヒド 放散量区分	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆
保 管	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)
ご 注 意	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶毎に 攪拌後、二液を等量で充分に(色が 均一になるまで)混ぜ合わせる。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヶ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶毎に 攪拌後、二液を等量で充分に(色が 均一になるまで)混ぜ合わせる。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヶ月	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、 湿気のおそれのあるモルタル床では 使用不可。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヶ月	火気厳禁 全面に使用すると後日縮みが発生 する可能性がある。 巾木の場合、 出隅部のみに使用する。 詳細は533頁参照。 有効期間:6ヶ月
集積限度	●120セット	●●●●大62セット	—	●小57缶
品番コード	小 DENC-S	大 小ケース BNEP-L BNEP-CA	大 中 小 小ケース バック(4バック) ERC-L ERC-M ERC-S ERC-CA ERC4V-CA	小 小ケース CRC-S CRC-CA

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS(日本産業規格)JAIA(日本接着剤工業会)
 ※適用下地のグレードについては493頁をご参照下さい。
 ※●印は集積限度です。詳しくは556頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。