

各種床材の下地別接着剤早見表

■ビニル床タイル

床 材 区 分	品 名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の 少ない下地 (木質系下地等) ※フローリングを除く	吸水性の ない下地 (金属系下地等)*1	事務椅子、キャスター付ベッド、 スイング式電動ベッド などを使用し、荷重のかかった キャスターが一定の範囲で ねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、 配膳車やハンドリフト、 自動搬送車やフォークリフトなど キャスターの往來の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
タフテックタイル	タフテックタイル	—	エポグレースT、USセメント、 US200、US300T	エポグレースT、USセメント、 US200、US300T	エポグレースT、USセメント、 US300T	エポグレースT、USセメント、 US300T	エポグレースT、USセメント、 US300T	エポグレース
コンポジションタイル KT	マチコV	—	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコAR600、 エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エポグレース
	コーデラ	—						
	フェイスールプス	—						
	リフライブ	—						
	グラノーブル	—						
	リノテスタ	—						
	ヴィアーレ	—	エコAR600	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコAR600、 エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T		
	スレートスクエア	—						
	モクリン	—						
	バイオミックストーン	—						
	ダイナミックストーン	—						
ビエスタ	—							
ストレイン	—	エポグレースT、USセメント、 US300T	エポグレースT、USセメント、 US300T	エポグレースT、USセメント、 US300T	エポグレースT、USセメント、 US300T	エポグレース *2		
複層ビニル床タイル FT	ロイヤルウッド	—	エコAR600	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコAR600、 エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エポグレース
	ロイヤルストーン	—						
	イークリンNW-EX	—						
単層ビニル床タイル TT	SGタイル	—	USセメント、エポグレースS、 US300T	USセメント、エポグレースS、 US300T	USセメント、エポグレースS、 US300T	USセメント、エポグレースS、 US300T	—	—
置敷きビニル床タイル FOA	ルースレイタイル	—	エコGAセメント、 エコGAセメントEX (ビールアップ工法)	—	エコGAセメント、 エコGAセメントEX (ビールアップ工法)	エコGAセメント、 エコGAセメントEX (ビールアップ工法)	—	—
		—	エコAR600	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、 エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	—
薄型置敷きビニル床タイル FOB	LAYフローリング	—	LAYセメント	—	LAYセメント	LAYセメント	—	—

■ビニル床シート

単 層 ビニル床シート TS ※3	ヒトエ グランザ	溶接棒 or 裏ジョイントシールド	エコAR600	USセメント、エポグレース、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、USセメント、 エポグレース、 東り低臭USセメント、US200	USセメント、エポグレース、 東り低臭USセメント、 US200	USセメント、エポグレース、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレース	
	ヒトエ ファイン	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
複 層 ビニル床シート FS ※3	NSシート NS800	溶接棒	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エコAR600、 エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレースT、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	—	
	NSブレーンNW	溶接棒							
	フロアリウム プレーンNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	フロアリウム マーブMNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	フロアリウム ソイルDNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	フロアリウム ウッドNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	フロアリウム モルタルMNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	フロアリウム ナチュラルNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	フロアリウム フレークNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	フロアリウム ラティスNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	マ チ ュ ア N W	裏スーパースーーム液 or 溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	NSアクアトレッド	溶接棒 or 東りNSシール							
	ノンワックスリウムNW	裏スーパースーーム液 or 溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	消臭NSTフレNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド	エコAR600					エポグレース	

※床暖房下地については515頁をご参照下さい。
※下地のグレードについては493頁をご参照下さい。
※環境問題を基準とした接着剤の選定については554頁をご参照下さい。

■ビニル床シート

床 材 区 分	品 名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件		
			吸水性のある下地		吸水性の少ない下地 (木質系下地等) ※フローリングを除く	吸水性のない下地 (金属系下地等)*1	事務椅子、キャスター付ベッド、 スイング式電動ベッド などを使用し、荷重のかかった キャスターが一定の範囲で ねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、 配膳車やハンドリフト、 自動搬送車やフォークリフトなど キャスターの往來の激しい場所。	
			一般工法	耐湿工法					
									乾燥した下地 (改装下地) グレートI (水分指標8%以下)
複 層 ビ ニ ル 床 シ ー ト FS *3	耐業スーパーKシートNW	溶接棒	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、エポグレイST、 USセメント、東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイS	
	耐業スーパーKシート エクセラNW								
	NSシート NS550 道熱ガードント	溶接棒	エコAR600	エポグレイST、 USセメント、US300S	エコAR600、エポグレイST、 USセメント、US300S	エポグレイST、 USセメント、US300S	エポグレイST、 USセメント、US300S	—	
	ニュースタンロード	溶接棒	エポグレイST	—	—	エポグレイST	エポグレイST	エポグレイS	
	オベリウム	溶接棒	エポグレイS	—	—	エポグレイS	エポグレイS	—	
	帯電防止フロアリウム	溶接棒	エポグレイST	エポグレイST	—	エポグレイST	エポグレイST	—	
	アースリウム	溶接棒	USセメント、エポグレイST、 US300S+導電エポグレイ	USセメント、エポグレイS、 US300S+導電エポグレイ	USセメント、エポグレイST、 US300S+導電エポグレイ	USセメント、エポグレイS、 US300S+導電エポグレイ	USセメント、エポグレイS、 US300S+導電エポグレイ	エポグレイS+ 導電エポグレイ	
発泡複層ビニル床シート HS *3	アリーナフィット	溶接棒	エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイS、USセメント	
	ホスピリウムNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド	エコロイヤルセメント、 エコAR600						エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200
	S F フ ロ ア N W	溶接棒 or 裏ジョイントシールド							
	NSフラッティ	溶接棒	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、エポグレイST、 USセメント、東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイS、USセメント、 US200	
	NSリアルデザインNW	溶接棒	エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、エポグレイST、 USセメント、東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイS、USセメント	
	ファクトリウムケミ	溶接棒	—	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイS、USセメント、 US300S	
	バスナアルティ	溶接棒 or バスナシルSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、 バスナテーブ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	
	ラバナ	溶接棒 or バスナシルSS							
ク ッ シ ョ ン フ ロ ア KS	ケアセーフNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイS、USセメント	
	C F シ ー ト - H	東りシーム液		エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エコAR600、 エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	—	
	アパマンクッション707	東りシーム液			—	—	—	—	
	C F シ ー ト - S D	東りシーム液		—	—	—	—	—	
	CFシート-P NW	東りシーム液	—	—	—	—	—		
	バスナフローレ	溶接棒 or バスナシルSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、 バスナテーブ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	
	バスナリアルデザイン	溶接棒 or バスナシルSS							

■その他

下 地 用 シ ー ト ※4	アンダーレイシート (上下共) ※8	—	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	—
	NSアンダーレイシート (上下共) ※5 ※8	—		USセメント	USセメント	USセメント	
	タイルカーベット用 アンダーレイシート FF用 アンダーレイシート	—	エコAR600	USセメント、US300S	USセメント、エポグレーST、 US300S、エコAR600	USセメント、エポグレーST、 US300S	
ラ バ ー タ イ ル	ブラート・ブラートF	—	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS
床暖房対応接着剤 ※6	—	—	エポグレーS、USセメント、 US300S、US300T ※9	—	エポグレーS、USセメント、 US300S、US300T ※9	—	—

※1:金属下地の場合は、防錆処理下地が基本となります。
※2:フリータイルの耐動荷重性が必要な下地への施工は、直貼りのみ可。
※3:デザイン貼りをする場合は、耐湿工法用接着剤をご使用下さい。
※4:当シートに重ね貼りを行う際は、シート上下面共に吸水性のない下地用接着剤をご使用下さい。
※5:NSシート専用アンダーレイシートです。
※6:使用できる床材には制約がありますのでご注意ください。
※7:小面積で下地合板に継ぎ目がなく、かつ、コンクリート・モルタル等との取り合いもない部位では、従来通りエコAR600もご使用いただけます。
※8:UV樹脂コーティングされているシートを施工する際は、US300Sは使用できません。
※9:US300S、US300Tを使用する際は、対応床材にご注意下さい。
(注1) 垂直面への施工は巾木糊を使用して下さい。但し、ラバータイルはCRセメントをご使用下さい。
(注2) 吸水性のない下地への施工は、溶剤や水分が吸収されず接着不良をおこすことがあります。施工作業では、溶剤や水分をできるだけ揮散させたり、接着剤の塗布量を減らすなどの配慮が必要です。
なお重ね貼りには、接着剤はエポグレーST又は、USセメントが適しています。
(事前)にワックスは除去、凹凸は補修、軟質な床材上への硬質な床材の重ね貼りは不可)
(注3) 水のかかる可能性のある環境(トイレ、厨房など)で使用される場合は、耐湿工法を採用し、さらに、端部は東りNSシールドでシールします。
(注4) 土間床、新築のデッキプレート下地には、耐湿工法を採用して下さい。
(注5) 複層ビニル床タイルの冬期施工ではエポグレーST又は、USセメントをご使用下さい。
(注6) 東り アンダーレイシート下地かつ、重量物や車輪のしごきによる局部荷重がかかる場合の継目処理には、東り ジョイントシールドは使用できません。

■繊維床材

品 名	グリップバー 工法	直貼工法(全面接着工法)							
		施工時の下地条件				垂直面 (立上り)	重ね貼り *10	仮設施工 *11	半屋外 コンクリート 下地
		吸水性のある下地		吸水性の 少ない下地	吸水性の ない下地				
		乾燥した下地	湿気のおそれのある下地						
ロールカーベツト *12	可	エコAR600	—	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
O. I. C.	不可	エコAR600	エポグレイST	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
ファブテックタイル 耐湿クッションパッキング	不可	エコGAセメント、 エコGAセメントEX、 エコAR600	エポグレイST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコGAセメントEX、 エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコGAセメントEX、 エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	巾木糊	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	置敷き又は GAスプレー	不可
タイルカーベツト	不可	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	—	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	巾木糊	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	置敷き又は GAスプレー	不可
ハノークカーベツト	不可	エコAR600	エポグレイST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S	不可	不可	不可	エポグレイST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300S

※10:ビニル床材への重ね貼りを想定しています。(但し、ワックス除去・凹凸補修が済んでいる事を条件とします。)
※11:一時的に床材を使用するための工法又は小面積でかつ歩行の極端に少ない場所。
※12:ロールカーベットの一部分製品は、全面接着工法での施工はできません。詳細は各製品頁をご参照下さい。

接着剤

各種床材の下地別接着剤早見表

接着剤

各種床材の下地別接着剤早見表