
接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。現場環境（下地・気温・湿度・通風等）により変化します。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種類	アクリル樹脂系	ビニル共重合樹脂系	ウレタン樹脂系	
	エマルション形	溶剤形		
品名	LAYセメント	巾木糊	USセメント	東リ低臭USセメント
特記	LAYフローリング施工に最適な粘着剤 ピールアップ形接着剤	巾木・壁面接着専用接着剤	耐湿工法用接着剤	低臭タイプの耐湿工法用接着剤
				
価格（税抜き価格）	6,200円/缶 専用はけ	中 9,000円/缶 小 6,000円/缶 小 20,700円/ケース（4缶） プラはけ	大 32,000円/缶 両面はけ 中 18,000円/缶 小 8,800円/缶 小 31,200円/ケース（4缶）	大 33,000円/缶 両面はけ 中 20,000円/缶
缶容量 規格	3kg	中 9kg 小 4kg	大 18kg 中 9kg 小 3kg	大 18kg 中 9kg
外観	乳白色 ペースト状	濃灰色 ペースト状	灰白色 ペースト状	灰褐色 ペースト状
標準手配量（採用時の目安）	吸水性下地 0.06〜0.10kg/㎡ / 非吸水性下地 0.04〜0.06kg/㎡	0.36kg/㎡ 高さ6cmの巾木の場合:22g/m	0.36kg/㎡	0.36kg/㎡
施工可能面積 大	——	——	約50㎡/缶	約50㎡/缶
施工可能面積 中	——	約25㎡/缶	約25㎡/缶	約25㎡/缶
施工可能面積 小	約30〜50㎡（吸水性下地）/缶 約50〜75㎡（非吸水性下地）/缶	約11㎡/缶	約8㎡/缶	——
施工可能面積 パック	——	——	——	——
待ち時間（接着剤塗布後の時間）（採用時の目安）	接着剤が半透明になるまで 目安:気温23℃のとき30分程度 気温5℃のとき60〜90分程度	5分	夏（25〜30℃）30〜40分 冬（5〜10℃）30〜40分	夏（25〜30℃）20〜60分 冬（5〜10℃）60〜120分
貼付可能時間（接着剤塗布後の時間）（採用時の目安）	——	5〜30分	夏（25〜30℃）30〜90分 冬（5〜10℃）30〜110分	夏（25〜30℃）20〜90分 冬（5〜10℃）60〜180分
適用下地（D.MODE測定値）	グレードI（HI-520-2:440未満）	グレードI（HI-520-2:440未満）	グレードI・グレードIIa（HI-520-2:620未満）	グレードI・グレードIIa（HI-520-2:620未満）
主な適用製品	LAYフローリング専用	巾木 ビニル床材壁面接着用	ビニル床タイル タフテックタイル ビニル床シート全般（一部機能性床材を除く） プラート・プラートF ビニル床材耐湿工法用接着剤 床暖房対応接着剤	ビニル床タイル全般（一部除く） ビニル床シート（一部除く） ビニル床材耐湿工法用接着剤
特長	LAYセメントに、専用はけ・専用治具・施工要領書をセットしている。 〈専用はけ・専用治具は、構造に関する特許を取得しています。〉 非引火性	粘着力が強い。 立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。 速乾性。	初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。 貼付可能時間が長く、貼付け作業が多い現場でも安心して使用できる。 床暖房対応。一液型。	耐湿工法用接着剤。 低臭型。一液型。
ホルムアルデヒド放散量区分	JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆
保管	直接日光のあたらない場所。 （5℃〜35℃）	直接日光のあたらない場所。 （5℃〜35℃）	直接日光のあたらない場所。 （5℃〜35℃）	直接日光のあたらない場所。 （5℃〜35℃）
ご注意	専用はけを使用し、糊山が出ないように施工する。 接着剤は、半透明になってから施工する。 早く乾かせたい場合は風をあてる。 耐湿（水）性がないため、湿気のおそれのある下地には使用しない。 詳細は539頁参照。 有効期間:12ヶ月	火気厳禁 貼付可能時間が長い。 開缶時上澄み液がある場合、缶内で上下によく混合してから使用する。 詳細は539頁参照。 有効期間:12ヶ月	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。 開缶後は速やかに使用する。 一部の機能性床材には使用不可。 詳細は539頁参照。 有効期間:6ヶ月	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。開缶後は速やかに使用する。一部の機能性床材・プラートには使用不可。耐動荷重性が要求される場所には使用不可。 詳細は539頁参照。 有効期間:6ヶ月
集積限度	——	●●●●中111缶	●●●●大55缶	●●●●●●大155缶
品番コード	LAYC-3	中 NTHC-M 小 NTHC-4 小ケース NTHC-CA	大 NUSC-L 中 NUSC-M 小 NUSC-S 小ケース NUSC-CA	大 TUSC-L 中 TUSC-M

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては499頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは562頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。