

施工上のご注意(施工注意番号別)

施工注意 A 和紙・不織布壁紙

【商品選択上の注意】

- 素材の特性により、繊維の固まりやスジなどが入ったり、色ムラが発生することがあります。また、ジョイント部が目立つたり、色差が発生する所以ありますので、ご了承ください。
- 合成皮革等の塩ビ製品と接触させないでください。塩ビに含まれる可塑剤により壁紙が変質することがあります。

【施工上の注意】

- 意匠表現上壁紙の光沢が高く、壁紙表面の凹凸がほとんどない商品のため、下地は丹念にパテ処理を行い、平滑に仕上げてください。
- ボンド入りでんぶん糊を使用し、塗布量は140～160g/m²を均一に塗布してください。
- 糊の付けだけは避けてください。アイハギが発生する所以あります。
- オープンタイムの目安は10～15分です。
- オープンタイムは温度や湿度に左右されやすいため、現場環境に合わせて調整してください。
- 引っ搔き傷にご注意ください。
- 折れジワの発生を防ぐために糊付け時は大きくなたみ、上積みは避けてください。付いた折れジワは取れません。

WEM31024～WEM31052

- 柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。ほつれや表面の毛羽立ちが発生する所以あります。

施工注意 B フリース壁紙

【商品選択上の注意】

- フリース紙に直接印刷しているため、色ムラが発生する所以ありますので、ご了承ください。
- 素材の特性により、ジョイント部が目立つたり、色差が発生する所以ありますので、ご了承ください。
- 施工にはフリース専用糊が必要となります。でんぶん糊を使用して施工すると、はがし張替えの際に下地の破損が発生する所以あります。
- 合成皮革等の塩ビ製品と接触させないでください。塩ビに含まれる可塑剤により壁紙が変質する所以あります。

【施工上の注意】

- 壁紙表面の凹凸がほとんどない商品のため、下地は丹念にパテ処理を行い、平滑に仕上げてください。
- フリース専用糊を使用し、塗布量は140～160g/m²を均一に塗布してください。
- 糊の付けだけは避けてください。
- オープンタイムの目安は10～20分です。
- オープンタイムは温度や湿度に左右されやすいため、現場環境に合わせて調整してください。
- 折れジワの発生を防ぐために糊付け時は大きくなたみ、上積みは避けてください。付いた折れジワは取れません。
- 柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。表面の毛羽立ちが発生する所以あります。

フリース専用糊(推奨品)

- ・オールボンド工業株式会社 Fウォール
- ・ヤヨイ化学工業株式会社 フリースタック

施工注意 C ふりまき壁紙

【商品選択上の注意】

- 壁紙表面のふりまき素材が脱落することがありますので、ご了承ください。
- ジョイントが目立つことがありますので、ご了承ください。
- 製法上、ジョイント部の柄がわずかに合わない場合がございますので、ご了承ください。
- 出隅など壁紙が大きく変形する場合、ふりまき素材の脱落や浮きなどが発生する所以ありますので、ご了承ください。

【施工上の注意】

- ボンド入りでんぶん糊を使用し、塗布量は140～160g/m²を均一に塗布してください。
- 糊の付けだけは避けてください。アイハギが発生する所以あります。特に通気性が高い商品は糊の乾燥が早いので、ご留意ください。
- オープンタイムの目安は10～20分です。
- オープンタイムは温度や湿度に左右されやすいため、現場環境に合わせて調整してください。
- 柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。粒子の脱落が発生する所以あります。
- 引っ搔き傷にご注意ください。
- 折れジワの発生を防ぐために糊付け時は大きくなたみ、上積みは避けてください。付いた折れジワは取れません。
- 通常の壁紙に比べ、カッターの刃が傷みやすいため、こまめにカッターの刃を取替えてください。

WEM31101～WEM31106

- なで付けは丁寧に行い、ローラーはあて布をして広巾ウレタンローラーを使用するなど、強く圧力がかからないようにしてください。光沢が変わることがあります。

施工注意 D ふりまき壁紙 (ベース:フリース紙)

【商品選択上の注意】

- 壁紙表面のふりまき素材が脱落する所以ありますので、ご了承ください。
- ジョイントが目立つことがありますので、ご了承ください。
- 製法上、ジョイント部の柄がわずかに合わない場合がございますので、ご了承ください。
- 施工にはフリース専用糊が必要となります。でんぶん糊を使用して施工すると、はがし張替えの際に下地の破損が発生する所以あります。
- 出隅など壁紙が大きく変形する場合、ふりまき素材の脱落や浮きなどが発生する所以ありますので、ご了承ください。

【施工上の注意】

- フリース専用糊を使用し、塗布量は140～160g/m²を均一に塗布してください。
- 糊の付けだけは避けてください。粒子の脱落の原因となります。
- オープンタイムの目安は10～15分です。
- オープンタイムは温度や湿度に左右されやすいため、現場環境に合わせて調整してください。
- 柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。粒子の脱落が発生する所以あります。
- 引っ搔き傷にご注意ください。
- 折れジワの発生を防ぐために糊付け時は大きくなたみ、上積みは避けてください。付いた折れジワは取れません。
- 通常の壁紙に比べ、カッターの刃が傷みやすいため、こまめにカッターの刃を取替えてください。

施工注意 E ふりまき壁紙 (ガラスピース)

【商品選択上の注意】

- 壁紙表面のふりまき素材が脱落する所以ありますので、ご了承ください。
- ジョイントが目立つことがありますので、ご了承ください。



ジョイント写真: WEM31112

- 製法上、ジョイント部の柄がわずかに合わない場合がございますので、ご了承ください。
- 出隅など壁紙が大きく変形する場合、ふりまき素材の脱落や浮きなどが発生する所以ありますので、ご了承ください。

【施工上の注意】

- 意匠表現上壁紙の光沢が高く、壁紙表面の凹凸がほとんどない商品のため、下地は丹念にパテ処理を行い、平滑に仕上げてください。
- ボンド入りでんぶん糊を使用し、塗布量は140～160g/m²を均一に塗布してください。
- 糊の付けだけは避けてください。粒子の脱落の原因となります。
- オープンタイムの目安は10～20分です。
- オープンタイムは温度や湿度に左右されやすいため、現場環境に合わせて調整してください。
- 柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。粒子の脱落が発生する所以あります。
- 引っ搔き傷にご注意ください。
- 折れジワの発生を防ぐために糊付け時は大きくなたみ、上積みは避けてください。付いた折れジワは取れません。
- 通常の壁紙に比べ、カッターの刃が傷みやすいため、こまめにカッターの刃を取替えてください。

施工注意 F 織物壁紙

【商品選択上の注意】

- 柄の特性により、ジョイントが目立つことがありますので、ご了承ください。
- 製法上目曲がりが発生しますので、ご了承ください。

【施工上の注意】

- ボンド入りでんぶん糊を使用し、塗布量は140～160g/m²を均一に塗布してください。
- 通気性が高く、糊の乾燥が早いので付けだけは避けてください。アイハギが発生する所以あります。
- オープンタイムの目安は10～15分です。
- オープンタイムは温度や湿度に左右されやすいため、現場環境に合わせて調整してください。
- 柔らかめの刷毛を用い、表面を強くこすらないでください。ほつれや表面の毛羽立ちが発生する所以あります。