

ルースレイマスターNW-EX (全厚5mm) 10,800円/㎡

耐薬品性、耐シガレット性、耐ゴム汚染性を兼ね備えた高機能ノーワックス置敷きビニル床タイル。

■ 500mm × 500mm



スムーズコンクリート



TTN7001



TTN7002

ドゥオールコンクリート



TTN7004



TTN7003



TTN7005



TTN7006

サンド

モカライム




TTN7005



TTN7006



TTN7007



TTN7008



TTN7009



TTN7010

■ 166.7mm × 1000mm



シャイニングオーク



TTN7101



TTN7102



TTN7103



TTN7104



ブリック貼り
市松貼り
TTN7102
TTN7003



流し貼り
TTN7008

01. 耐薬品性

研究・教育施設、医療施設など、様々な薬品に対する汚染が心配される施設に適しています。

分類	品名	評価
無機酸	硫酸50%	A
	塩酸37%	A
有機酸	酢酸99%	A
アルカリ	水酸化ナトリウム25%	A
	アンモニア水28%	A
有機溶剤	酢酸エチル	B
	キシレン	A
消毒剤	トルエン	A
	消毒用エタノール	A
	次亜塩素酸ナトリウム 0.1%	A

[試験方法] 1mlを付着させ、24時間放置後、中性洗剤・アルコール洗浄しガーゼで拭取り、着色、材質、光沢の3基準で目視評価。3基準中最も低いランクを総合評価とする。

A:変化なし、B:わずかに変化する、C:変化する



上記以外の薬剤に対する耐汚染性能一覧はコチラ

02. 耐シガレット性<特許出願中>

タバコの熱による変色が起こりにくい耐シガレット性を有しており、喫煙室などに適しています。

■ 耐シガレット性試験

[試験方法] 火をつけたタバコを3分間放置した後の外観を確認。



焦げ跡がほとんど残らない
ルースレイマスターNW-EX




焦げ跡が残る
一般置敷きビニル床タイル

03. 耐ゴム汚染性

ゴム製品との接触による変色(ゴム汚染)に強く、フィットネス施設など、ゴム汚染が心配される部位に適しています。

■ 耐ゴム汚染性試験

[試験方法] タイル上にゴム片をのせて、5kgの荷重をかけ、室温80℃の環境下で24時間養生後の外観を確認。



ほとんど変色しない
ルースレイマスターNW-EX



変色する
一般置敷きビニル床タイル